


品質証明書

宮城県栗原市若柳字川北荒町前1番地
 株式会社 ワンワールド
 テクノファイバー事業部
 TEL : 0228-32-6530
 FAX : 0228-32-6541



商品名	テクノロール
製品記号	TLS24-50301F
JISの種類	JIS A 9521 建築用断熱材 JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 JIS A 6301 吸音材料
JISによる呼び方	GW24-38 F☆☆☆☆ λ 38 R1.3 50×300×11000 L NN グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆- 50 300×11000 0.9M GW-F 24K 50

項目	単位	規格	区分あるいは記号
密度	kg/m ³	24 -2、+2	
厚さ	mm	50 以上	
幅	mm	300 0、+10	
長さ	mm	11,000 以上	
熱間収縮温度	℃	250 以上	
熱伝導率 (平均温度70℃)	W/(m・K)	0.049 以下	
熱伝導率 (平均温度23℃)	W/(m・K)	0.038 以下	λ 38
熱抵抗	m ² ・K/W	1.3 以上	R1.3
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	5 以下	F☆☆☆☆
吸音率※	—	0.81 以上	0.9M

※剛壁密着による残響室法吸音率で、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz及び2000Hzにおける値の平均値

備 考
・ 国土交通大臣認定不燃材料 : NM-3847