


品質証明書

宮城県栗原市若柳字川北荒町前1番地
 株式会社 ワンワールド
 テクノファイバー事業部
 TEL : 0228-32-6530
 FAX : 0228-32-6541



商品名	二重折板屋根用グラスウール断熱材
製品記号	WP10-5010
JISの種類	JIS A 9521 建築用断熱材 JIS A 6301 吸音材料
JISによる呼び方	GW10-50 F☆☆☆☆ λ 50 R1.0 50×1000×20000 L CC 0.7M GW-F 10K 50

項目	単位	規格	区分あるいは記号
密度	kg/m ³	10 -2、+2	
厚さ	mm	50 以上	
幅	mm	1,000 0、+20	
長さ	mm	20,000 以上	
熱間収縮温度	℃	- 以上	
熱伝導率 (平均温度70℃)	W/(m・K)	- 以下	
熱伝導率 (平均温度23℃)	W/(m・K)	0.050 以下	λ 50
熱抵抗	m ² ・K/W	1.0 以上	R1.0
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	5 以下	F☆☆☆☆
吸音率※	—	0.61 以上	0.7M

※剛壁密着による残響室法吸音率で、中心周波数250Hz、500Hz、1000Hz及び2000Hzにおける値の平均値

備 考